KRAFFT S.L.
B.P. 14
E-20140 Andoain - ESPAGNE
Fax:+34 943 410 430
Tél.:+34 943 410 460
E-mail: export@krafft.es
Site Web: www.krafft.es

FICHE TECHNIQUE

Lubekrafft® Plastilube

Graisse Haute Performance compatible avec la plupart des Plastiques et Caoutchoucs

DESCRIPTION

Plastilube est une graisse spéciale fabriquée avec un savon de lithium et une huile synthétique, renforcés par des additifs antioxydants, anticorrosion et des lubrifiants solides. Elle est de plus exempte de plomb, métaux lourds et autres composants nocifs pour l'environnement.

Plastilube offre une large plage de température de service, une faible pression vapeur et une excellente résistance à l'eau et agents chimiques

MODE D'EMPLOI

La **Plastilube** s'utilise comme une graisse conventionnelle, avec une spatule, une pompe à graisse manuelle ou un système de graissage centralisé.

Les surfaces doivent être complètement propres avant son application.

Ne pas mélanger avec des graisses de nature différente.

CHAMP D'APPLICATION

Plastilube est spécialement recommandée pour la lubrification de mécanismes qui impliquent un contact plastique-plastique, métal-plastique et métal-caoutchouc résistant aux huiles et cela dans des mécanismes soumis à haute vitesse comme par exemple les engrenages et paliers de plastique dans les électrodomestiques, outils manuels, chaînes de plastique, etc.

Elle s'utilise aussi pour la lubrification de câbles flexibles de contrôle ou actionnement, contact électriques, potentiomètres, régulateurs, programmateurs, interrupteurs, etc.

AVANTAGES

- Compatible avec la plupart des plastiques, caoutchoucs et élastomères
- Excellente résistance à l'eau
- Très faible coefficient de frottement
- Permet des intervalles de relubrification très étendus

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Température d'utilisation, ºC	-40 à +130
Couleur	beige
Viscosité de l'huile base à 40ºC (ASTM D 445), cSt	Environ 20
Poids spécifique (ISO 2811), g/ml	0.86
Consistance NLGI	1-2
Point de goutte (ASTM D 2265), ºC	> 180
Perte par évaporation, 24 h à 100ºC, %	< 1
Corrosion du cuivre (ASTM D 4084), niveau	1a
Séparation de l'huile, 24 h à 100ºC (IP 121), %	< 4

Les informations ci-dessus proviennent de recherches effectuées par KRAFFT. Elles sont données de bonne foi et considérées comme exactes. Toutefois du fait de la grande variété des conditions de fonctionnement, ces données ne constituent pas une base pour fixer des spécifications. KRAFFT se réserve le droit de modification sans avis préalable.